

توصیف محصول:

TS-Tile Adhesive 03 چسبی خمیری بر ای نصب انواع کاشی، سرامیک و سنگ با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا در سطوح کف و دیوار می باشد. این محصول بر پایه پودرهای پایه معدنی، رزین های امولسیون پایه اکریلیکی و سایر مواد جانبی می باشد. این محصول بصورت تک جزیی بوده که در بسته بندی آماده مصرف ارائه می گردد. این محصول جهت استفاده سریع و آسان در سایت مورد نظر آماده شده است.

مزایا:

- قابلیت استفاده بر روی سطوح سیمانی، بتنی و شاتکریت دار ای رطوبت و نم
- سرعت اجرای بالا و اختلاط آسان و سریع
- ایجاد خاصیت انعطاف پذیری بر روی سطوح اتصال خصوصاً سطوح در معرض لرزش
- عدم نیاز به اضافه کردن پلیمرهای چسبنده پودری و مایع اضافه

مشخصات فیزیکی:

مشخصات فیزیکی محصول TS-Tile Adhesive 03	
رنگ سفید رنگ	رنگ ظاهری محصول
۱۶۰۰ کیلوگرم در متر مکعب	وزن مخصوص ماده پودری
ندارد	میزان نیترات
قلیایی	PH
۲	مقاومت چسبندگی به سطح براساس EN 1324 (MPa)

کاربرد محصول:

- نصب انواع کاشی، سرامیک و سنگ در سطوح کف و دیواره ها در ساختمانهای دارای کاربری مسکونی خصوصاً سطوح دارای نم و رطوبت نظیر آشپزخانه ها، سرویس بهداشتی و حمام
- نصب انواع کاشی، سرامیک و سنگ در ابعاد و قطعات مختلف در سطوح کف و دیواره ها اتاق ها و سالن ها در ساختمانهای صنعتی، کارخانجات مواد غذایی، آزمایشگاهها و بیمارستانها که در معرض رطوبت و آب قرار دارند.

استانداردها :

این محصول منطبق بر استانداردهایی نظیر
EN12004-TYPE D2T می باشد.

نگهداری:

در صورت نگهداری در محوطه ی سرپوشیده با دمای بالاتر
از ۴ درجه سانتیگراد و جلوگیری از سرمای شدید، گرما و
نور مستقیم خورشید مدت زمان نگهداری ۶ ماه می باشد.

ایمنی و بهداشت:

در هنگام مصرف این محصول می بایست از دستکش،
ماسک و عینک ایمنی استفاده نمود. در صورت تماس این
محصول با پوست، آن را با آب شست و شو دهید. از
تماس این محصول با چشم بشدت خودداری بعمل آورید.

دستورالعمل مصرف:

- سطوح مورد استفاده می بایست عاری از هرگونه آلاینده و چربی و ... باشند.
- در صورت استفاده بر روی سطوح کاشی و سرامیک لعاب دار می بایست ابتدا لعاب سطوح بستر برداشته شود.
- اجرا توسط ماله دنداندار صورت می پذیرد
- دمای محیط در هنگام استفاده از این محصول می بایست بالای ۵ درجه سانتیگراد باشد.
- در مواردی که سطوح دارای جذب آب بالا می باشند سطوح کاشی و سرامیک می بایست ابتدا از نجاب گردیده و سپس عملیات نصب صورت بپذیرد.
- ترکیب آماده شده می بایست حداکثر در ۲۵ دقیقه استفاده گردد.
- بند کاشی مابین درزهای کاشی، سرامیک و سنگ نصب شده می بایست پس از گیرش چسب انجام گیرد.
- عملیات نصب کاشی، سرامیک و سنگ بر روی دیوار و در ارتفاع (طول بعد زیاد) می بایست با فاصله زمانی اجرا گردد تا سنگینی وزن کاشی، سرامیک و سنگ باعث لغزش و جداشدگی آن نگردد.

مقدار مصرف:

میزان مصرف این محصول در حدود ۲ الی ۴ کیلوگرم در هر متر مربع سطح می باشد

بسته بندی:

این محصول در بسته بندی های ۱ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۲۵ کیلوگرمی در سطل ارائه می گردد.