

مشخصات فیزیکی:

مشخصات فیزیکی محصول TS-Tile Adhesive 01	
رنگ ظاهری محصول	خاکستری و سفید رنگ
وزن مخصوص ماده پودری	۱۴۸۰ کیلوگرم در متر مکعب
میزان نیترات	ندارد
PH	قلیایی
Tensile adhesion strength (MPa) based on EN 1348 Code	۱/۵

دستورالعمل مصرف:

- این محصول می بایست بصورت مستقیم با آب مخلوط گردد. این محصول دارای پلیمرهای با ایجاد خاصیت چسبندگی بالا بوده که توصیه می شود در زمان مخلوط کردن از میکسرهای دور پایین استفاده گردد. زمان مورد نیاز جهت مخلوط کردن محصول ۵ الی ۱۰ دقیقه می باشد. همچنین برای ساخت این محصول می توان آن را با دست به آرامی مخلوط نمود.
- هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی این محصول با ۴۰۰۰ الی ۴۵۰۰ گرم آب و هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی با ۵۰۰۰ الی ۵۶۰۰ گرم آب می بایست مخلوط گردد.
- این محصول با استفاده از کاردک دنداندار و یا بصورت لقمه ای قابل اجرا می باشد.
- دمای محیط در هنگام استفاده از این محصول می بایست بالای ۴ درجه سانتیگراد باشد.
- در مواردی که سطوح دارای جذب آب بالا می باشند سطوح کاشی و سرامیک می بایست ابتدا از نجاب گردیده و سپس عملیات نصب صورت پذیرد.
- ترکیب آماده شده می بایست حداکثر در ۹۰ دقیقه استفاده گردد.
- بند کشی مابین درزهای کاشی، سرامیک و سنگ نصب شده می بایست پس از گیرش چسب انجام گیرد.
- عملیات نصب کاشی، سرامیک و سنگ بر روی دیوار و در ارتفاع (طول بعد زیاد) می بایست با فاصله زمانی اجرا گردد تا سنگینی وزن کاشی، سرامیک و سنگ باعث لغزش و جداشدگی آن نگردد.

توصیف محصول:

TS-Tile Adhesive 01 چسب پودری برای نصب انواع کاشی، سرامیک و سنگ با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا در سطوح کف و دیوار می باشد. این محصول بر پایه پودرهای پایه معدنی نظیر سیلیمان، مواد پایه پلیمری چسبنده با خواص ارتجاعی بالا و سایر مواد جانبی می باشد. این محصول بصورت تک جزیی بوده که در بسته بندی آماده مصرف ارائه می گردد. این محصول جهت استفاده سریع و آسان در سایت مورد نظر آماده شده که عملیات میکس کردن آن بوسیله همزن های کوچک و یا به صورت دستی نیز میسر می باشد.

کاربرد محصول:

- نصب انواع سرامیک، سنگ و موزاییک در سطوح کف در ساختمانهای دارای کاربری مسکونی، پارکینگ ها و ...
- نصب انواع کاشی، سرامیک و سنگ در سطوح کف در ساختمانهای صنعتی، کارخانجات مواد غذایی، آزمایشگاهها و بیمارستانها

مزایا:

- قابلیت استفاده بر روی سطوح سیمانی، بتنی و شاتکریت
- دارای رطوبت و نم
- سرعت اجرای بالا و اختلاط آسان و سریع
- عدم نیاز به اضافه کردن پلیمرهای چسبنده پودری و مایع اضافه
- ایجاد خاصیت انعطاف پذیری بر روی سطوح اتصال خصوصاً سطوح در معرض لرزش

مقدار مصرف :

میزان مصرف این محصول در حدود ۳ الی ۶ کیلوگرم در هر متر مربع سطح می باشد

استاندارد:

این محصول منطبق بر استانداردهایی نظیر EN12004-TYPE C2S2 می باشد.

بسته بندی:

این محصول در بسته بندی های ۲۰ و ۲۵ کیلوگرمی ارائه می گردد.

نگهداری:

در هنگام مصرف این محصول می بایست از دستکش، ماسک و عینک ایمنی استفاده نمود. در صورت تماس این محصول با پوست، آن را با آب شست و شو دهید. از تماس این محصول با چشم بشدت خودداری بعمل آورید.